

# Membranbälge für Gleitringdichtungen



## **Dynamische Dichtungsmembranbälge in Sonderwerkstoffen, auf Wunsch ausgehärtet**

Membranbälge werden in rotierenden Gleitringdichtungen eingesetzt. Dort erfüllt der Membranbalg zwei Funktionen, der Balg wirkt als Feder und Dichtelement. Über einen definierten Vorspannweg ergibt sich bei Einbaulänge eine definierte Endkraft, welche die sichere Abdichtung der Dichtfläche garantiert.

Unsere Standardreihe Gleitringdichtungsmembranbälge orientiert sich am Wellen-durchmesser der zu dichtenden Einheiten, diese Bälge werden als Serienbälge für Gleitringdichtungen hergestellt. Ein breites Portfolio auch für Sonderdichtungen mit großen Durchmessern steht zur Verfügung. Die bevorzugten Werkstoffe AM 350 und Inconel 718, auch mit Wärmebehandlung, werden aufgrund ihrer anwendungsspezifischen Federeigenschaften eingesetzt.

# Membranbälge für Gleitringdichtungen

Innendurchmesser (di)	Außendurchmesser (Da)	Wandstärke (s)	axiale Federrate (c)
[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm]
25,5	36,5	0,10	105
25,5	36,5	0,15	280
29,5	42,5	0,10	110
29,5	42,5	0,15	265
29,5	42,5	0,20	628
33,5	46,5	0,10	105
33,5	46,5	0,15	247
37	50	0,10	103
37	50	0,15	310
37	50	0,20	735
42,5	55,5	0,10	92
42,5	55,5	0,15	310
42,5	55,5	0,20	735
47	60	0,10	100
47	60	0,15	250
47	60	0,20	
52,5	65,5	0,10	108
52,5	65,5	0,15	286
52,5	65,5	0,20	593
57	70	0,10	102
57	70	0,15	270
57	70	0,20	640
62,5	75,5	0,10	100
62,5	75,5	0,15	260
67	83	0,15	225
67	83	0,20	560
72	88	0,15	190
72	88	0,20	530
82	98	0,15	213
82	98	0,20	550
82	98	0,25	1074
92	108	0,15	315
92	108	0,20	730

Innendurchmesser (di)	Außendurchmesser (Da)	Wandstärke (s)	axiale Federrate (c)
[mm]	[mm]	[mm]	[N/mm]
97	113	0,15	320
97	113	0,20	740
102	118	0,15	330
102	118	0,20	750
102	118	0,25	1465
127	143	0,15	350
127	143	0,20	770
127	143	0,25	1504
142	158	0,15	350
142	158	0,20	770
142	158	0,25	1504
147	167	0,15	450
147	167	0,20	850
168	188	0,15	520
168	188	0,20	930
168	188	0,25	1816
176	196	0,25	1530
176	196	0,30	2200
191	211	0,20	1050
191	211	0,25	1650
191	211	0,30	2851
205	225	0,25	1800
205	225	0,30	2900
223	243	0,25	1850
223	243	0,30	2950
240	260	0,25	1900
240	260	0,30	3000
268	292	0,25	1600
268	292	0,30	2500
280	300	0,25	2000
280	300	0,30	3100